ЛУКОЙЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЛЛК-Интернешнл

LUKOIL SUPER 10W-40

Всесезонное полусинтетическое моторное масло

Одобрено

- ПАО «ЗМЗ»
- АО «УМЗ»
- АО «АВТОВАЗ»

Соответствует требованиям

- API SG/CD

Описание продукта

Полусинтетическое всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных автомобилей. В состав масла входят высокоочищенные минеральные и синтетические базовые масла, обеспечивающие надёжную эксплуатацию двигателя в широком диапазоне нагрузок и температур.

Область применения

Рекомендуется для применения в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких автофургонов.

Преимущества

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Высокая степень термической и антиокислительной стабильности масла

ЛЕГКИЙ ПУСК

Хорошая низкотемпературная прокачиваемость обеспечивает легкий пуск двигателя при низких температурах

Наименование продукта при заказе: Масло моторное универсальное всесезонное ЛУКОЙЛ СУПЕР полусинтетическое SAE 10W-40, API SG/CD, СТО 00044434-001-2005

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 15 °C, кг/м3	ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	878
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	13,9
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм2/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	88,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	158
Динамическая вязкость (CCS) при -25 °C, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559	5 463
Динамическая вязкость (MRV) при -30 °C, мПа·с	ASTM D4684 / ГОСТ Р 52257	35 900
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362	8,4
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,1
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	11,8
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	224
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 (метод Б)	−36

*Заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта

115035, Россия, г.Москва,
Садовническая улица, д.75
www.lukoil-masla.ru

тел.: (495) 627-40-20
факс: (495) 981-76-84